



# Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

## FICHA TÉCNICA

# CKB™

## FOLDING REVERSO KRAFT

### 1 ▲ Estructura del cartón



**Doble capa de estucado**

*Doble coating layer*

**Pasta química blanqueada**

*Bleached chemical pulp*

**Pasta termo mecánica**

*bctmp*


**Pasta química sin blanquear**

*Unbleached chemical pulp*

### 2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE <i>GRAMMAGE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS</i>	RIGIDEZ TABER <i>STIFFNESS</i>	
		CD	MD
g/m ±4%	µm (±4%)	(±15%)	
195	300	3.7	8.8
220	360	5.7	12
235	400	7.3	15.3
255	435	9.6	20.2
270	450	10	24
290	490	12.8	29.5
315	540	16.2	37.4
350	600	20.4	46.9
380	665	24.5	56.4
410	710	30	74.4

### 3 ▲ Aplicaciones




Alimentos secos



Congelados




Pack bebidas



Displays



Para contracolar



Alimentación

### 4 ▲ Propiedades

<b>GRADO DE HUMEDAD</b> <i>MOISTURE</i>	7,5 - 9,5	ISO 287
<b>ABSORCIÓN DEL AGUA</b> <i>COBB TEST</i>	30	ISO 535
<b>LISURA SUPERFICIAL</b> <i>SURFACE SMOOTHNESS</i>	1,5	ISO 8791-4
<b>TEST ROBINSON</b>	GARANTIZADO POR UN AÑO	