



Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

FICHA TÉCNICA

UNISTAR

CARTONCILLO REVERSO BLANCO (GT)

1 ▲ Estructura del cartón



Doble capa de estuco

Double pigment coating

Fibra virgen, papel blanco

Virgin fibre, white recovered paper

Papel blanco selecto recuperado

Selectet white recovered paper

Papel blanco recuperado y pasta semi-química

White recovered paper and semi-chemical pul


Pigmentación

Pigmentation


2 ▲ Especificaciones técnicas

| GRAMAJE <i>GRAMMAGE</i> | ESPESOR <i>THICKNESS</i> | RIGIDEZ TABER <i>STIFFNESS</i> | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|
| | | CD | MD |
| g/m ±3% | µm (±5%) | (±15%) | |
| 300 | 380 | 4.3 | 7.4 |
| 320 | 410 | 5.4 | 9.1 |
| 350 | 450 | 7.1 | 11.6 |
| 400 | 510 | 10.2 | 16.4 |
| 450 | 560 | 14.9 | 22.9 |
| 500 | 620 | 20.0 | 30.1 |


3 ▲ Aplicaciones




Alimentación



Displays



Detergentes



Higiene

4 ▲ Propiedades

| | |
|--|-------------------------------------|
| BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA, DA % <i>BRIGHTNESS TOP %</i> | 79 |
| CERTIFICACIONES <i>CERTIFICATIONS</i> | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |