


Performa White™

FICHA TÉCNICA

FOLDING REVERSO BLANCO (GC1)

1 ▲ Estructura del cartón / *structure du carton*


Triple capa de estucado
Triple pigment coating / triple couche
Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp / pâte chimique blanchie
Pasta termo mecánica
BCTMP
Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp / pâte chimique blanchie
Estucado en el reverso
Single Bottom coating / Couché léger au Verso

2 ▲ Especificaciones técnicas


GRAMAJE <i>GRAMMAGE / GRAMMAGE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS / ÉPAISSEUR</i>	RIGIDEZ TABER <i>STIFFNESS / RIGIDITÉ</i>	
		CD	MD
g/m ±4%	µm (±5%)	(±15%)	
200	295	3.5	7.7
220	325	4.4	9.7
240	365	5.8	12.8
260	400	7.7	17.0
280	440	9.8	21.5
300	475	11.7	25.8
315	505	13.3	29.3
325	535	14.0	33.3
350	585	17.9	38.6
370	625	19.8	43.5
400	675	24.2	52.2

3 ▲ Aplicaciones


Cosméticos

Farmacia

Chocolates

Base para laminar

Cubiertas para libros

Displays

Estuches de tabaco

Bolsas

4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA % <i>BRIGHTNESS TOP % / BLANCHURE RECTO %</i>	90	ISO 2470-1
BLANCURA DEL REVERSO <i>BRIGHTNESS BOTTOM % / BLANCHURE VERSO %</i>	88	ISO 2470-1
BRILLO 75 % <i>GLOSS / BRILLANCE</i>	45	ISO 8254-1
LISURA <i>ROUGHNESS / LISSAGE</i>	≤1.7	ISO 8791-4
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	